

ADLER Legno-Parkettöl

50871

Oxidativ trocknendes Öl für die Parkettindustrie

PRODUKTBESCHREIBUNG

Allgemeines

Rasch trocknendes, farbloses Parkett-Öl zum Walzen für die industrielle Oberflächenbehandlung von Laub- und Nadelhölzern. Sehr gutes Eindringvermögen, gute Anfeuerung des Holzes, angenehme Haptik, sehr gute Füllkraft, sehr gute Wasserbeständigkeit, antistatisch. Die Härtung erfolgt durch Aufnahme von Luftsauerstoff (oxidative Trocknung).

Besondere Eigenschaften Prüfnormen

- **Französische Verordnung DEVL1104875A** über die Kennzeichnung von Baubeschichtungsprodukten auf ihre Emissionen von flüchtigen Schadstoffen: A+



Inhaltsstoffe

Modifiziertes pflanzliches Öl, Wachse, Mattierungsmittel, aromatenfreie Benzine, bleifreie und kobaltfreie Trockenstoffe.

Anwendungsgebiete

- Für die industrielle Oberflächenbehandlung von Fertigparkettelementen.




VERARBEITUNG

Verarbeitungshinweise



- Bitte Produkt vor Gebrauch aufrühren.
- Eine Produkt-, Objekt- und Raumtemperatur von mindestens + 10 °C ist erforderlich.
- Die optimalen Verarbeitungsbedingungen liegen zwischen 20 - 25 °C bei einer rel. Luftfeuchtigkeit von ca. 40 - 60 %.
- Für eine Verzögerung der Trocknung können bis zu 10 % ADLER Legno-Reiniger 80025 eingesetzt werden.
- Für eine gleichmäßige Verteilung mit Vertreiberbürste nacharbeiten.
- Achtung! Unbedingt benzinbeständige Walz-Gummierung verwenden (z.B.: PU-Gummierung)

Auftragstechnik

0-10% 80301

Auftragsverfahren	Walzen
Verdünnung	ADLER Adlerol-Terpentinölersatz 80301
Verdünnungszugabe in %	0 - 10 %
Auftragsmenge (g/m ²)	6 – 12 pro Auftrag

Das Produkt ist verarbeitungsfertig eingestellt.

Die Form und die Beschaffenheit des Untergrundes beeinflussen den Verbrauch/die Ergiebigkeit. Exakte Verbrauchswerte sind nur durch eine vorherige Probebeschichtung zu ermitteln.

Trockenzeiten

(bei 23 °C und 50 % r.F.)



< 30 min.

Staubtrocken	< 30 min
Manipulier- und stapelbar	ca. 1 – 3 Stunden, bei forcierter Trocknung: ca. 5 – 10 min

Bei den genannten Zahlen handelt es sich um Richtwerte. Die Trocknung ist abhängig von Untergrund, Schichtdicke, Temperatur, Luftaustausch und relativer Luftfeuchte.

Um eine einwandfreie Trocknung zu erzielen, ist für gute Raumlüftung zu sorgen. Geringer Luftwechsel, z. B. durch zu kleinen Abstand zwischen den behandelten Flächen, verzögert deutlich die Trocknung.

Niedrige Temperaturen und/oder hohe Luftfeuchtigkeit können die Trockenzeit verlängern.

Auf inhaltstoffreichen Hölzern (wie z. B. Eiche, Iroko) kann es zu einer Trocknungsverzögerung kommen.

Reinigung der Arbeitsgeräte

80025 80301

Mit ADLER Legno-Reiniger 80025 oder ADLER Adlerol-Terpentinölersatz 80301.

UNTERGRUND**Untergrundart**

Fein- und grobporige Laubhölzer, Nadelholz

Nicht geeignet für Tropenhölzer wie Ipe, Massaranduba, Bangkirai, etc.

Untergrundbeschaffenheit

Der Untergrund muss trocken, sauber, tragfähig, frei von trennenden Substanzen wie Fett, Wachs, Silikon, Harz etc. und frei von Holzstaub sein, sowie auf Eignung zur Beschichtung geprüft werden.

Holzfeuchte

Laubhölzer: 12 % +/- 2 %

Nadelhölzer: 15 % +/- 2 %

Untergrundvorbereitung

Abgestufter Holzschliff bis Körnung 180

BESCHICHTUNGS-AUFBAU**Grundbeschichtung**

ADLER Legno-Parkettöl 50871


Trocknung bei Raumtemperatur: ca. 1 – 3 h

Zwischenschliff

Körnung 320 – 400

Schleifstaub entfernen.

Ein Durchschleifen muss vermieden werden, da es sonst zu Anfeuerungsunterschieden kommen kann, die durch Vergilbung bei der Alterung noch verstärkt werden.

Schlussbeschichtung	ADLER Legno-Parkettöl 50871	
REINIGUNG & PFLEGE		
Reinigung & Pflege	<p>Reinigung mit ADLER Clean-Parkettreiniger 42198 oder mit einem mit Wischwasser und mildem Haushaltsreinigungsmittel oder Neutralreiniger befeuchteten Lappen. Scheuernde Reinigungsmittel dürfen nicht verwendet werden. Bei fettartiger Verschmutzung ADLER Legno-Reiniger 80025 verwenden.</p> <p>Für Auffrischungs- und Pflegearbeiten 1 – 2 x ADLER Legno-Pflegeöl 50882 auftragen und Überschuss abziehen.</p> <p>Bitte beachten Sie unsere ARL 251 - Pflegeanleitung für Böden, behandelt mit ADLER Legno-Parkettöl.</p> <p>Bitte die jeweiligen technischen Merkblätter der Produkte beachten.</p>	
BESTELLHINWEISE		
Gebindegrößen	10 l, 20 l	
Farbtöne/Glanzgrade	Farblos, stumpfmatt	50871
	Es empfiehlt sich, zur Beurteilung des Endfarbtons mit dem gewählten Anstrichaufbau ein Farbmuster auf Originaluntergrund anzufertigen.	
Zusatzprodukte	ADLER Adlerol-Terpentinölersatz 80301 ADLER Legno-Reiniger 80025 ADLER Clean-Parkettreiniger 42198 ADLER Legno-Pflegeöl 50882	
WEITERE HINWEISE		
Haltbarkeit/Lagerung	<p>Mindestens 6 Monate in original verschlossenen Gebinden.</p> <p>Vor Feuchtigkeit, direkter Sonneneinstrahlung, Frost und hohen Temperaturen (über 30 °C) geschützt lagern.</p>	
		
Sicherheitstechnische Angaben	<p>Nähere Informationen zum Thema Sicherheit bei Transport, Lagerung und Umgang sowie zur Entsorgung finden Sie im dazugehörigen Sicherheitsdatenblatt. Die aktuelle Version kann unter www.adler-lacke.com abgerufen werden.</p> <p>Das Produkt ist nur für die industrielle Verarbeitung geeignet.</p> <p>Die Verarbeitung des Produktes in Spritzkabinen, die mit nitrocellulosehaltigem Spritzstaub verunreinigt sind, ist wegen der Gefahr der Selbstentzündung verboten!</p>	
	